

Zaščitna disperzija Extra RM 782

Zelo robusten polimerni premaz za vodoodporna tla. Izjemna sposobnost prekrivanja, oprijem, nedrseče lastnosti in odpornost na obrabo. Izboljšana odpornost na alkohol in razkužila.

pH-vrednost 8.6
V koncentratu



Lastnosti

- Optimalno ohranjanje kakovosti talne obloge
- Zelo ekonomično zahvaljujoč hitremu nanosu in dolгим intervalom med potrebnimi ponovnimi nanosi
- Izjemno visoka pokrivnost že z 1-2 slojema zahvaljujoč visoki vsebnosti trdnih delcev
- Visoka stopnja pokrivnosti tudi na vpojnih, starih in obrabljenih tleh
- Zelo kratek čas sušenja
- Izjemno trpežno zahvaljujoč visoki stopnji odpornosti na drgnjenje in udarce, visoka zaščita pred sledovi čevljev (pete čevljev)
- Povišana obstojnost na alkoholna in dezinfekcijska sredstva
- Odličen kontakt s talno oblogo
- Za močno obremenjene, frekventne površine (npr. v delavnicah ali industriji, bolnišnicah, šolah)
- Zmanjšuje drsenje po DIN 51131 in DIN EN 13893 (odvisno od vrste talne obloge)
- Z zelo enostavno poliranje
- Primerno za športne in večnamenske dvorane, potrjeno v skladu z DIN V 18032-2:2001-04 glede zmanjševanja drsenja (odvisno od vrste talne obloge)

Možnosti uporabe

- ročno
- Naprave z eno ploščo

Področja uporabe

Čiščenje stavb	Sredstvo za nego tal
bolnišnice in negovalni domovi, zdravniške ordinacije	Sredstvo za nego tal
Industrija	Sredstvo za nego tal
Občine	Sredstvo za nego tal
Trgovine	Sredstvo za nego tal
hoteli, gostinstvo, catering	Sredstvo za nego tal

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
5 l	2 Kos(i)	6.295-816.0

Uporaba

Premazovanje

- Površino je potrebno očistiti vseh ostankov zaščitnih premazov in umazanije (pH vrednost 7-8,5). Površina mora biti suha.
- Nagnite kanister in ga rahlo premaknite.
- Ne razredčite izdelka, ne mešajte ga z drugimi proizvodi.
- Količina nanosa glede na sposobnost sesanja in vrsto uporabe tal: 1. sloj: ca. 25 - 45 ml/m², 2. sloj: ca. 20 - 30 ml/m². Izdatnost glede na količino nanosa.
- Izdelek enakomerno, v tankem sloju, hitro porazdelite po površini s pomočjo krpe ali brisalnika (mokro v mokrem).
- Zagotovite, da se prvi sloj pred nanosom drugega popolnoma posuši (ca. 30 minut, odvisno od vlažnosti zraka in temperature).
- Po potrebi postopek ponovite (priporočeno 1-2 sloja). Drug sloj nanesite čez prvi sloj premaza.
- Površina je pohodna, ko se popolnoma posuši (ca. po 3 urah).
- Po 24 urah površino lahko spet obremenite.
- Premaz popolnoma odri po 14 dneh.

Napotki za uporabo

- Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na vodo.
- Ne uporabljajte na lesu ali nelakiranem parketu.
- Pri tovarniško zaščitnih talnih oblogah naredite test oprijemljivosti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.
- Hranite le v originalni embalaži na temperaturi med 5 in 30 °C.
- Ostanke izdelka ne smete zlit nazaj v posodo.
- Dobro zaprite posodo.
- Napravo za čiščenje je potrebno po uporabi očistiti.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka
- Hiter začetek
- Certifikat FIGR (Inštitut za raziskave in testiranje za Facility Management)
- Potrdilo o zmanjšanem drsenju po DIN 51131 in DIN EN 13893
- Potrdilo o zmanjšanem drsenju po DIN 18032-2:2001-04

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Učinkovitost
1000 ml	Premazovanje	nerazredčen	15 – 25 m ²