

Negovalna disperzija RM 784

Vtiranje




⚠ OPOZORILO

To je le kratko navodilo! Pred uporabo čistila preberite napotke o proizvodu in upoštevajte varnostne napotke na etiketi proizvoda. Upoštevajte navodilo za doziranje na etiketi proizvoda. V primeru neupoštevanja varnostnih napotkov lahko pride do poškodb na čiščenem objektu in do nevarnosti za okolje, uporabnika in druge osebe.

Priprava


1



- A talno oblogo očistite s temeljnim čistilom, preverite pH vrednost. Zelena vrednost: 7 - 8.5.
- B Površine, ki ne bodo obdelane, prelepitate. Pripravite delovni material.
- C Posodo pred uporabo previdno nagnite, ne stresajte.

Premazi


2



- A Proizvod nanesite na tla nerazredčen (ca. 20-40 ml/m², glede na talno oblogo). Delajte po odsekih, velikosti največ 10 m².
- B Negovalno disperzijo na tanko, hitro in v prekrivajočih se progah porazdelite v smeri vrat.
- C Pustite, da se nanešeni negovalni film popolnoma posuši, ne stopajte po površini (ca. 30 minut, glede na prostorsko klimo).
- D Potem, ko se film popolnoma posuši, nanesite drugo plast. Glede na talno oblogo (ca. 15-25 ml/m²).

Strjevanje

3



- A Če je potrebno, namestite ventilatorje za sušenje. Čas sušenja brez ventilatorjev za sušenje najmanj 3 ure.
- B Hoja po površini mogoča po 3 urah. Obremenljivo po ca. 24 urah. Izdelek je popolnoma strjen po pribl. 14 dneh.

Napotek

Časi sušenja so odvisni od prostorske klime.

Negovalna disperzija RM 784

Postopek s pršilnim čistilnikom




⚠ OPOZORILO

To je le kratko navodilo! Pred uporabo čistila preberite napotke o proizvodu in upoštevajte varnostne napotke na etiki proizvoda. Upoštevajte navodilo za doziranje na etiki proizvoda.

V primeru neupoštevanja varnostnih napotkov lahko pride do poškodb na čiščenem objektu in do nevarnosti za okolje, uporabnika in druge osebe.

Priprava

1



- A Pripravite delovni material. Tla morajo biti brez umazanije, preverite pH vrednost: 7 - 8.5.
- B Posodo pred uporabo previdno nagnite, ne stresajte.
- C Negovalno disperzijo razredčite glede na željeno debelino saniranja (ca. 20-30%). Pripravite polirni stroj (bela blazinica).

Nanos negovalnega sredstva

2



- A Zaprite pršilno steklenico in jo napihnite.
- B Negovalno sredstvo enakomerno tanko npršite na površino za saniranje.

Poliranje

3



- A Talno oblogo **neposredno po napršenju spolirajte**, dokler ne nastane enakomerna površina z obstoječim negovalnim filmom.

Po delu nemudoma očistite pribor.

Poliranje (opcijsko)


4**A**

A V kolikor želite, premazano talno oblogo
potem, ko je strjena, spolirajte.

Po delu nemudoma očistite pribor.

Negovalna disperzija RM 784

Saniranje z brisanjem




⚠ OPOZORILO

To je le kratko navodilo! Pred uporabo čistila preberite napotke o proizvodu in upoštevajte varnostne napotke na etiketi proizvoda. Upoštevajte navodilo za doziranje na etiketi proizvoda.

V primeru neupoštevanja varnostnih napotkov lahko pride do poškodb na čiščenem objektu in do nevarnosti za okolje, uporabnika in druge osebe.

Priprava


1



- A Pripravite delovni material. Tla morajo biti brez umazanije, preverite pH vrednost: 7 - 8.5.
- B Posodo pred uporabo previdno nagnite, ne stresajte.
- C Negovalno disperzijo razredčite glede na želeno debelino saniranja (ca. 30-50%).

Negovanje obloge


2



- A Raztopino negovalnega sredstva nanesite na površino za saniranje. V kolikor je potrebno, pobrusite sosednje premaze. Raztopino negovalnega sredstva nanesite na površino za saniranje.
- B Raztopino negovalnega sredstva porazdelite na tanko, hitro in v prekrivajočih se progah, tudi preko obstoječega negovalnega filma.
- C Pustite, da se nanešeni negovalni film popolnoma posuši, ne stopajte po površini (ca. 20 minut, glede na prostorsko klimo). V kolikor je potrebno, nanesite dodatno plast.

Strjevanje

3



- A Če je potrebno, namestite ventilatorje za sušenje. Čas sušenja brez ventilatorjev za sušenje najmanj 3 ure.
- B Hoja po površini mogoča po ca. 3 urah. Obremenljivo po ca. 24 urah. Izdelek je popolnoma strjen po pribl. 14 dneh.

Napotek

Časi sušenja so odvisni od prostorske klime.

Poliranje (opcijsko)

4

A

- A V kolikor želite, premazano talno oblogo potem, ko je strjena, spolirajte, da novi negovalni film izravnate z obstoječim negovalnim filmom.

Po delu nemudoma očistite pribor.

Negovalna disperzija RM 784

Negovalno sredstvo za brisanje za osvežitev




⚠ OPOZORILO

To je le kratko navodilo! Pred uporabo čistila preberite napotke o proizvodu in upoštevajte varnostne napotke na etiki proizvoda. Upoštevajte navodilo za doziranje na etiki proizvoda.

V primeru neupoštevanja varnostnih napotkov lahko pride do poškodb na čiščenem objektu in do nevarnosti za okolje, uporabnika in druge osebe.

Priprava


1



- A Pripravite delovni material. Talna obloga mora biti brez umazanije.
- B Posodo pred uporabo previdno nagnite, ne stresajte.
- C Negovalno disperzijo razredčite glede na želeno osvežitev negovalnega filma (1% - 3%).

Negovanje obloge

2



- A Potopite čistilec tal v tekočino.
- B Čistilec tal ožemite.
- C Očistite in negujte talno oblogo.

Napotek

Negovalna disperzija je jestavljena iz plasti.

Sušenje

3



- A Pustite, da se površina posuši. Ne stopajte na površino, ki se suši.

Po delu nemudoma očistite pribor.